



# アイクリン417

鉄鋼用脱脂剤



株式会社アイコー

## <特長>

- ◇ 低温から高温まで安定した洗浄力が得られます。
- ◇ 低 COD 値の脱脂剤です。（1%溶液：25mg/L）
- ◇ 油分離タイプの脱脂剤です。
- ◇ ノニオン系活性剤を含まないため低発泡性です。
- ◇ リン酸塩、ノニオン系活性剤を含まないため廃水処理に優れています。

## <使用方法>

	条件
アイクリン 417 濃度	30～50g/L
温度	40～80℃
時間	3～10分

- ・ 処理液の攪拌や品物の揺動によって、更に洗浄効果が得られます。
- ・ 処理液濃度、温度、時間は油の種類や汚れの程度により適宜変更してください。

## <管理方法>

濃度分析により管理することができます。

### ◇分析方法

1. アイクリン 417 処理液 10mL を 300mL コニカルビーカーに分取する。
2. 100mL の純水を加え、フェノールフタレイン指示薬を 2～3 滴加える。
3. 1.0N-塩酸溶液でピンク色が消える終点まで滴定する。

アイクリン 417 濃度 (g/L) = 1.0N-塩酸溶液滴定量 (mL) × 10 × ファクター

## <性状>

外観 : 白～微黄色粉体

## <注意事項>

- 取扱いの際は保護具を着用してください。  
眼に入れたりしないように注意してください。万一、眼や皮膚に付着した場合は多量の水で洗い流し、医師の手当を受けてください。  
その他、安全データシートをよく読んでから使用してください。

**<荷姿>**

20kg クラフト袋



**株式会社アイコー**

<http://www.aikoh-japan.com>

本	社	〒335-0033	埼玉県戸田市笹目北町13番地23
			TEL: 048-421-8600 FAX: 048-485-8612
大	阪	営	業
所		〒581-0061	大阪府八尾市春日町3丁目2番10号B
			TEL: 090-6915-1888 FAX: 072-920-7999
			TEL: 090-1406-2068