



アイクリン AC-5500

鉄鋼用電解脱脂剤



株式会社アイコー

<特長>

- ◇ 洗浄力が優れているため、光沢のめっきが得られます。
- ◇ ノーシアンタイプのため、廃水処理に優れています。
- ◇ 脱脂、脱錆、脱スマット、脱バフカスに優れています。
- ◇ 低コスト・長寿命タイプです。

<使用方法>

	条件（標準値）
アイクリン AC-5500 濃度	30～60g/L （50g/L）
苛性ソーダ濃度	40～80g/L （50g/L）
電流密度	5～15A/dm ²
極性	陽極、陰極、PR
極板	鉄板もしくはカーボン板

処理槽：ゴムライニング槽、塩化ビニール槽

<管理方法>

◇補給量

アイクリン AC-5500 と苛性ソーダは同量を補給してください。

◇分析方法

1. アイクリン AC-5500 処理液 10mL を 300mL コニカルビーカーに分取する。
2. 100mL の純水を加え、フェノールフタレイン指示薬を 2～3 滴加える。
3. 1.0N-塩酸溶液でピンク色が消える終点まで滴定する。

アイクリン AC-5500 濃度 (g/L) = 1.0N-塩酸溶液滴定量 (mL) × 4 × ファクター

<性状>

外観 : 無色～褐色液体
pH : アルカリ性

<注意事項>

取扱いの際は保護具を着用してください。
眼や皮膚に付着した場合は流水でよく洗い、医師の手当を受けてください。
その他、安全データシートをよく読んでから使用してください。

<荷姿>

20kg B I B 容器



株式会社アイコー

<http://www.aikoh-japan.com>

本	社	〒335-0033	埼玉県戸田市笹目北町13番地23
			TEL: 048-421-8600 FAX: 048-485-8612
大	阪	営	業
所		〒581-0061	大阪府八尾市春日町3丁目2番10号B
			TEL: 090-6915-1888 FAX: 072-920-7999
			TEL: 090-1406-2068