



アイクリン T-6

ニス・ペイント・グリス用脱脂剤



株式会社アイコー

<特長>

- ◇ ニス、ペイント、グリス、鉱物油、動植物油等の油脂類除去に効果的です。
- ◇ 液状ですので、添加時の粉塵やミストの発生がありません。
- ◇ 苛性ソーダと併用でき、経済的です。
- ◇ 他の脱脂剤との併用ができます。

<使用方法>

	条件
アイクリン T-6 濃度	10～15g/L
苛性ソーダ濃度	100～150g/L
温度	70～90℃
時間	5～15分

- ・ 処理液の攪拌や品物の揺動によって、更に洗浄効果が得られます。
- ・ 処理液濃度、温度、時間は油の種類や汚れの程度により適宜変更してください。

<性状>

外観 : 無色～淡褐色液体

<注意事項>

- 取扱いの際は保護具を着用してください。
- 眼に入れたりしないように注意してください。万一、眼や皮膚に付着した場合は多量の水で洗い流し、医師の手当を受けてください。
- その他、安全データシートをよく読んでから使用してください。

<荷姿>

18kg BIB 容器



株式会社アイコー

<http://www.aikoh-japan.com>

本 社 〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町13番地23
TEL: 048-421-8600 FAX: 048-485-8612
大阪営業所 〒581-0061 大阪府八尾市春日町3丁目2番10号B
TEL: 090-6915-1888 FAX: 072-920-7999
TEL: 090-1406-2068