

アイディップ Z-273

亜鉛めっき用 青色クロメート剤



株式会社アイコー

<特長>

- ◇ 青化浴・ジケート浴・塩化浴で使用できます。
- ◇ 耐食性の優れた青色クロメート皮膜が得られます（塩水噴霧試験 72 時間以上）。
- ◇ 硝酸の添加が不要のため取扱いが簡単です。
- ◇ フッ化物非含有でクロム酸が微量のため廃水処理が緩和されます。

<使用方法>

| | 範囲 | 標準 |
|-----------------|----------|-------|
| アイディップ Z-273 濃度 | 5~10mL/L | 8mL/L |
| 処理時間 | 5~30 秒 | |
| 処理温度 | 20~40℃ | |


処理槽：塩化ビニル槽、ポリエチレン槽、ステンレス槽など

◇建浴時の注意事項

三価クロムの含有量が少ないため、クロメート処理品の端部が薄黄色になる場合があります。建浴時に下記のいずれかを行うと立ち上がりからきれいな青色ユニクロが得られます。

- ① 亜鉛陽極板を使用して亜鉛を溶解させる。
処理液の定量前（5~10 倍の濃縮時）に行うと簡単に亜鉛が溶解できます。
- ② 古い処理液を 10~20%残す。
- ③ 亜鉛末を 0.5~1.0g/L 加える。

<処理工程>



<性状>

外観 : 暗赤色液体
比重 : 1.21~1.24

<注意事項>

取扱いの際は保護具を着用してください。
眼に入れたりしないように注意してください。万一、眼や皮膚に付着した場合は多量の水で洗い流し、医師の手当を受けてください。
その他、安全データシートをよく読んでから使用してください。

<荷姿>

11kg BIB 容器



株式会社アイコー

<http://www.aikoh-japan.com>

| | | | |
|---|---|-----------|---|
| 本 | 社 | 〒335-0033 | 埼玉県戸田市笹目北町13番地23 |
| | | | TEL: 048-421-8600 FAX: 048-485-8612 |
| 大 | 阪 | 営 | 業 |
| 所 | | 〒581-0061 | 大阪府八尾市春日町3丁目2番10号B |
| | | | TEL: 090-6915-1888 FAX: 072-920-7999 |
| | | | TEL: 090-1406-2068 |