

アイブラック Cu リンス

銅・銅合金用 黒染表面調整剤



株式会社アイコー

<特長>


- ◇ 黒色生成皮膜のマット外観を平滑な外観にする表面調整剤です。
- ◇ 原液で使用します。

<使用方法>

	範囲
アイブラック Cu リンス濃度	1000mL/L (原液)
処理温度	15~30℃
処理時間	3~30 秒
pH	4.0~6.0

処理槽：ポリ塩化ビニル槽、ポリエチレン槽など

<処理工程>



<性状>

外観 : 無色～淡黄色液体

<注意事項>

取扱いの際は保護具を着用してください。
眼に入れたりしないように注意してください。万一、眼や皮膚に付着した場合は多量の水で洗い流し、医師の手当を受けてください。
その他、安全データシートをよく読んでから使用してください。

<荷姿>

10kg BIB 容器



株式会社アイコー

<http://www.aikoh-japan.com>

本 社 〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町13番地23
TEL: 048-421-8600 FAX: 048-485-8612
大 阪 営 業 所 〒581-0061 大阪府八尾市春日町3丁目2番10号B
TEL: 090-6915-1888 FAX: 072-920-7999
TEL: 090-1406-2068