



# アイガード 1050

水溶性鉄鋼用 防錆剤



株式会社アイコー

## <特長>

- ◇ パイプ内部等の無めっき部分の防錆に最適です。
- ◇ アイガード 1050 の水溶液に浸漬後、乾燥すれば錆を生じません。
- ◇ 品物をアイガード 1050 の水溶液中に保管しても問題ありません。
- ◇ 中性溶液で取扱いが簡単です。
- ◇ 生成皮膜は透明であり、水洗で簡単に除去できます。
- ◇ クロム化合物を含有しないため廃水処理が簡単です。

## <使用方法>

	範囲
アイガード 1050 濃度	5~15g/L
温度	18~70℃
時間	15~90 秒

処理槽・加熱管：低炭素鋼など

- \* アイガード 1050 濃度が高いほど防錆効果は上がります。
- \* 乾燥は高温で行っても問題ありません。

## <管理方法>

- ◇ アイガード 1050 水溶液の pH と濃度
  - \* 防錆効果を維持するには pH7 以上に管理してください。
  - \* pH7 より下がった場合はアイガード 1050 を補給します。
  - \* 処理液の汚れの状況により、適宜処理液を更新してください。
  - \* アイガード 1050 の濃度は湿式分析により管理できます。

## <性状>

外観 : 薄黄白色粉末

## <注意事項>

- 取扱いの際は保護具を着用してください。
- 眼に入れたりしないように注意してください。万一、眼や皮膚に付着した場合は多量の水で洗い流し、医師の手当を受けてください。
- その他、安全データシートをよく読んでから使用してください。

## <荷姿>

20kg クラフト袋



株式会社アイコー

<http://www.aikoh-japan.com>

本 社 〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町13番地23  
TEL: 048-421-8600 FAX: 048-485-8612  
大 阪 営 業 所 〒581-0061 大阪府八尾市春日町3丁目2番10号B  
TEL: 090-6915-1888 FAX: 072-920-7999  
TEL: 090-1406-2068