



アイガード 2040

銅・銅合金用 変色防止剤



株式会社アイコー

<特長>

- ◇ 銅めっきやプリント基板の銅箔表面の変色を防止します。
- ◇ 中性溶液で取扱いが簡単かつ環境を汚染しません。
- ◇ 生成皮膜は透明で、銅の電気特性を阻害しません。
- ◇ 多湿の室内でも変色を防止します。
- ◇ 無水クロム酸を含有しないため廃水処理が簡単です。

<使用方法>

	範囲
アイガード 2040 濃度	5~15mL/L
温度	18~60℃
時間	15~90 秒

処理槽：PVC 槽、ステンレス槽、ゴムの内張り槽、ポリエチレン槽など

- * 変色防止皮膜はアルカリ洗浄で除去できます。
- * キリンス処理等の後に使う時は、ソーダ灰等のアルカリ溶液で中和した後に施工願います。
- * 処理能力は 90,000dm²/L です。

<処理工程>



<性状>

外観 : 無色～淡黄色液体

<注意事項>

取扱いの際は保護具を着用してください。
眼に入れたりしないように注意してください。万一、眼や皮膚に付着した場合は多量の水で洗い流し、医師の手当を受けてください。
その他、安全データシートをよく読んでから使用してください。

<荷姿>

17L 缶



株式会社アイコー

<http://www.aikoh-japan.com>

本 社 〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町13番地23
TEL: 048-421-8600 FAX: 048-485-8612
大阪営業所 〒581-0061 大阪府八尾市春日町3丁目2番10号B
TEL: 090-6915-1888 FAX: 072-920-7999
TEL: 090-1406-2068